Produktdatenblatt

sabaTEX

Polyester Multifilament, texturiert

- das perfekte Bauschgarn
- weich, voluminös, hautsympathisch
- für alle Versäuberungs- und Überdeckstichnähte
- für eine optimale Kantenabdeckung

Technische Merkmale:

Etikett Nr.	Tex Nr.	Feinheit (dtex) (DIN EN ISO 2060)	Feinheit (Nm) (DIN EN ISO 2060)	Höchstzugkraft (cN) (DIN EN ISO 2062)	Höchstzugkraftdehnung (%) (DIN EN ISO 2062)	Nadelstärke Nm	Nadelstärke Nr.
60	58	193 * 3	52 / 3	2007	24	100-120	16-19
100	35	201 * 2	50 / 2	1534	25	90-110	14-18
120	18	195 * 1	51 / 1	720	27	80-90	12-14
250	11	127 * 1	79 / 1	480	27	70-80	10-12

Echtheiten:

Lichtechtheit (ISO 105 B02)	≥ 5
Hypochloritbleichechtheit (ISO 105 N 01)	≥ 4-5
Trockenreinigungsechtheit (ISO 105 D 01)	≥ 4
Schweißechtheit (ISO 105 E04)	≥ 4
Reibechtheit 1) trocken (ISO 105 X 12)	≥ 4
Reibechtheit 2) nass (ISO 105 X 12)	≥ 4
Waschechtheit 60°C (ISO 105-C06 C2S)	≥ 4
Wasserechtheit (ISO 105 E 01)	≥ 4

Thermische Eigenschaften:

- Schmelzpunkt: ~ 250-260 °C

Pflegekennzeichen:

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen sich vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen.

Artikelsortiment:

Etikett Nr.	Tex Nr.	Artikel Nr.	Aufmachung	Spulenformat	Farbanzahl
60	58	8301	18.000 m	FS	auf Anfrage
60	58	8302	6.000 m	FS	auf Anfrage
100	35	8291	5.000 m	Co	171
100	35	8391	10.000 m	FS	171
120	18	8405	10.000 m	Co	535
120	18	8549	30.000 m	Co	auf Anfrage
250	11	8575	5.000 m	Co	171
250	11	8396	10.000 m	Co	171
250	11	8551	30.000 m	Co	auf Anfrage

Hauptanwendung:

- DOB, HAKA
- Wäsche & Lingerie
- Sportswear & Outdoor
- Berufsbekleidung



Weitere Anwendungen:

- Home interior

Zertifizierungen und spezielle Prüfungen:

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

PRO

- Hinsichtlich der industriellen Waschbeständigkeit nach Pflegebehandlungen entsprechend der DIN EN ISO 15797 für Arbeitskleidung geprüft und mit dem PRO-Label nach DIN EN ISO 30023 zertifiziert.

Die Angaben und technische Daten dienen lediglich zur Information. Die genannten Einsatzgebiete sind Anwendungsbeispiele und verstehen sich vorbehaltlich der Prüfung individueller Spezifikationen.